

Sopro GP 263

Грунтовой препарат глубокого проникновения

Быстросохнущий, без растворителей, грунтовочный раствор из искусственных смол предназначен для оснований, обладающих сильной или неравномерной поглощающей способностью.

- быстросохнущий
- глубокое проникновение
- на полы с подогревом
- для стен и полов
- для внутренних и наружных работ

Применение	Sopro GP 263 применяется для редуции сильной и выравнивания неравномерной впитываемости; укрепляет поверхности с осыпающимся песком; связывает пыль и свободные частицы; улучшает сцепляемость между основанием и гидроизоляцией, клеевым раствором, слоем краски, обоями ; Годится на полы с подогревом
Основания	Впитывающие основания, такие как бетон, пористый бетон, цементная штукатурка, известково-цементная штукатурка, штукатурочное и кладочное вяжущее, кладка, цементная стяжка, цементно-известковая стяжка, магнизиальная стяжка.
Цвет	Светлосиний, после высыхания прозрачный
Время высыхания	5-10 минут в температуре +23 гр.С 15 минут в температуре +5 гр.С
Временные параметры	указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы

Температура использования	от +5° С до макс. + 30° С (воздух, материал, основание)
Расход	100 г/м ² в зависимости от впитываемости основания
Инструменты	Малярный валик с мехом, паралоновый валик, кисть, щетка
Очистка инструментов	Водой, сразу после окончания работ
Складирование	В холодном помещении, в герметично закрытой упаковке, 24 мес. с даты производства. Защищать от мороза.
Упаковка	Канистра 1кг, канистра 5кг,
Подготовка основания	<p>Основание должно быть сухим, несущим, со стойкой поверхностью, без трещин, без веществ уменьшающих адгезивные свойства (нпр. пыль, масло, воск, антиадгезивные средства, выцветы, остатки красок и лаков).</p> <p>Трещины должны быть закрыты смолой Sopro GH 564.</p> <p>Асфальтовые бесшовные полы должны пройти пескоструйную обработку. Стяжки сделаны с применением Sopro Rapidur® B1 готовы к нанесению облицовки по истечении 12 ч.</p> <p>Цементные стяжки должны быть сухие (влажность ≤2,0% по весу) и 28 дневной давности.</p> <p>Подогреваемые цементные и цементно-известковые стяжки перед началом укладки должны быть в соответствии со стандартами прогреты и охлаждены (отопительный протокол).</p> <p>Следует соблюдать общепринятые нормы и рекомендации и строительные правила.</p>
Способ применения	<p>Грунтовочный раствор следует перемешать или встряхнуть перед употреблением. Неразбавленный раствор наносить на основание с помощью кисти, валика или щетки.</p> <p>Нанести только такое количество препарата, чтобы не содавать лужей.</p> <p>Следующие работы вести после полного высыхания грунтовки.</p> <p>Под краски и обои необходимо развести водой в пропорции 1:1.</p>
Указания по безопасности	<p>Препарат не классифицируется как опасный если применяется согласно предназначению. Не требует обозначения символами R для опасных продуктов.</p> <p>Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей; S 46 в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.</p>

	Другие: Лист безопасности доступный по требованию потребителя юридического лица
--	---

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.