

Цвет	№ по каталогу
Серый	525
Светло-серый	527



Sopro FDF

FlächenDicht flexibel

Высокоэластичное, готовое к использованию, однокомпонентное гидроизоляционное покрытие.



- Гидроизоляционная система под плиточную облицовку
- Контрастный цвет для облегчения различия между слоями
- Легко наносится валиком
- Пригодна для системы «теплый пол»
- Заполняет небольшие трещины
- Не содержит растворителей
- Для внутренних работ



Применение

Применяется для гидроизоляции оснований перед укладкой облицовки из керамики или натурального камня, для защиты поверхностей от воздействия воды и влаги в душах, ванных комнатах, санитарных узлах, кухнях и в помещениях, предназначенных для промышленной стирки.

В местах находящимся постоянно под водой, например в бассейнах, следует применять раствор Sopro DSF 423 или Sopro DSF 523. В случае воздействия химически агрессивной среды – следует применять полиуретановую гидроизоляцию Sopro PU-FD.

Основания

Цементная и известково-цементная штукатурка, гипс, гипсовая штукатурка, плиты из волокнистого гипса, бетон и лёгкий бетон, ячеистый бетон, стенная кладка с полными швами, древесностружечные плиты, цементные, асфальтовые, магнезиальные и ангидритные бесшовные полы, старые керамические облицовки, старые крепкие остатки клея для ковровых покрытий.

Температура применения

от +5°C до +35°C

Толщина слоя

Минимальная толщина высохшего слоя: 0,5 мм; 2 слоя = 2 × 0,25 мм (2×0,4 мм у свежего слоя)

Время высыхания

Первый слой: 1,5-2,5 ч
Второй слой: 3,0-5,0 ч

Временные параметры

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.

Расход Цвет

0,5-0,6 кг/м² на слой

Стандартный цвет: серый
Контрастный цвет: светло-серый

Инструмент

Валик из овечьей шерсти, валик из губки, зубчатый шпатель, шпатель для разглаживания. Вымыть инструмент водой сразу после использования.

Срок хранения Упаковка

24 месяца в оригинальной упаковке, беречь от мороза

Ведро 20 кг, 15 кг, 5 кг, 3 кг

Свойства

Sopro FDF 525 - это готовая к применению, однокомпонентная, высокоэластичная, жидкая масса для гидроизоляции поверхности стен и полов во влажных и мокрых помещениях под керамической облицовкой.

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим и крепким, ровным, без трещин, не должно содержать веществ, понижающих адгезию.

Большие неровности следует выровнять с помощью раствора Sopro RS 462 или Sopro AMT 468, неровности пола следует выровнять с помощью Sopro NSM 550 или Sopro FS 45. Гипсовые штукатурки должны быть однослойные и нешлифованные. Максимальная влажность не более 1 % по весу. Ангидритные стяжки следует шлифовать и очистить от пыли. Влажность: не более 0,5 % по весу.

Бетонные основания должны созреть минимум 6 месяцев, а цементные стяжки – минимум 28 суток. На бесшовных полах, сделанных с применением Sopro Rapidur B1, гидроизоляцию можно наносить по истечении 24 часов, при условии, что влажность составляет < 4 % по весу. Бесшовные полы с подогревом должны пройти цикл прогрева и охлаждения перед нанесением гидроизоляции.

Грунтовка

Впитывающие, особенно гипсовые, основания должны быть обработаны грунтовкой Sopro GD 749.

Способ нанесения

Гидроизолирующую массу Sopro FDF 525 следует перед применением старательно вымешать. Сначала уплотнить места стыка стен с полом с помощью уплотнительной ленты Sopro DB 438, а места вывода труб – уплотнениями Sopro DMW 090, Sopro DMB 091. Монтажные щели в полах уплотнить с помощью Sopro DMB 091.

Уплотнения и уплотняющие ленты приклеивать к основанию с помощью массы Sopro FDF 525. Нанести равномерный слой массы на поверхность стен и пола. На сложных основаниях с большой нагрузкой – нанести первый слой массы с помощью треугольного мастерка или зубчатого шпателя и закрепить армирующую сетку Sopro AR 562 в свежем гребенчатом слое массы. Уплотняющий слой разгладить плоским шпателем.

После просушки, по истечении 1,5-2,5 ч., нанести второй слой гидроизоляции валиком.

После полной просушки уплотнительного гидроизоляционного слоя можно приступить к укладке керамической облицовки на растворы: Sopro FF 450, Sopro №.1, Sopro FKM 444 или быстровяжущий раствор Sopro FKM 555; облицовки из натурального камня - на раствор Sopro MFK 446.

Указания по безопасности

Указания по безопасности:

S 2 беречь от детей

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.