

Номер  
по каталогу

**704**

# Sopro Naturstein- Fleckstopp

Специальный импрегнат для мрамора, натурального и искусственного камня.



- Долговременная защита от масел, жиров и воды
- Бесцветный
- Паропроницаемый
- Для применения в ванных комнатах и кухнях (столешницы, подоконники, кухонные «фартуки» и т.п.)

## Применение

Для защиты, стен, полов, рабочих поверхностей и т.п. Одновременно защищает и швы облицовки. Для всех видов натурального и искусственного камня с шершавой, матовой или полированной поверхностью, например: мрамор, известняк, гранит, гнейс и т.п. Не устраняет чувствительность известняка и мрамора к воздействию кислот.

## Цвет

Бесцветный

## Плотность

0,82 г/см<sup>3</sup>.

## Состав

Силоксановые соединения, полимеры, углеводороды.

## Расход

Около 5-15 м<sup>2</sup>/1л в зависимости от вида облицовки.  
Около 30 м<sup>2</sup>/1л для полированной облицовки.

## Хранение

В сухом, прохладном месте в оригинальной упаковке.

## Срок хранения

Около 3 лет.

## Упаковка

Банка 1 л.



**Sopro**

<b>Свойства</b>	<p>При нанесении <b>Sopro MNP 704</b> образует тончайшую пленку в порах и капиллярах натурального камня, которая препятствует проникновению жиров, грязи или воды в структуру каменной облицовки..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полные импрегнационные свойства получает через 12-24 ч.</li> <li>• Для внутреннего и наружного применения.</li> </ul>
<b>Способ применения</b>	<p>Поверхности и инструмент должны быть чистыми и сухими. Температура основания должна составлять от +5°C до +25°C. Не наносить препарат под воздействием прямых солнечных лучей. На основания с хорошей впитываемостью наносить импрегнат <b>Sopro MNP 704</b> кистью или валиком из овечьей шерсти равномерным, обильным слоем. Не допускать появления пены. На основания с низкой влагопоглощаемостью наносить препарат с помощью кисти или тряпки. Подогреваемые полы следует исключить. Излишки препарата удалить сухой тряпкой или инструментом для чистки окон, не допускать образования «луж». Для сильно впитывающих оснований процедуру можно повторить через 5 мин. Осушенные поверхности протереть тряпкой, смоченной препаратом и отполировать шерстяной теркой. Инструмент очищать растворителем.</p>
<b>Устойчивость</b>	<p>При наружном применении <b>Sopro MNP 704</b> сохраняет свои свойства в течение 5-10 лет. Внутри устойчивость зависит от применяемых средств для ухода. Не рекомендуем применять средства, сильно обезжиривающие или создающие пленку на поверхности облицовки. Для регулярной чистки рекомендуем препараты <b>Sopro MNW 706</b> или <b>Sopro WP 707</b>, которые усиливают действие препарата <b>Sopro MNP 704</b>.</p>
<b>Примечания</b>	<p>Излишки препарата не оставлять на поверхности! <b>Sopro MNP 704</b> применять только на сухих основаниях. Защищать от попадания препарата на поверхности, чувствительные к действию растворителей: стекло, пластмассу, лак, дерево. Обработанную препаратом <b>Sopro MNP 704</b> облицовку, 2-3 дня беречь от попадания воды. Перед началом работы сделать пробное нанесение на небольшом участке.</p> <p>Нанесение препарата на облицовку за несколько дней до затирки швов, облегчает последующий смыв остатков затирочного раствора.</p> <p>Препарат не удаляет чувствительности известняка и мрамора к воздействию кислот.</p> <p>Вид облицовки из натурального камня остается без изменений, только у некоторых видов камня расцветка подчеркивается.</p>
<b>Указания по безопасности</b>	<p><b>Xi</b> – раздражающий  <b>Xn</b> – вредный  <b>N</b> – опасный для натуральной среды.</p> <p><b>Указания на опасность:</b>  R 10 легко воспламеняющийся  R 36/38 раздражающе воздействует на кожу и глаза  R 65 вредный в случае поглщения  R 66 повторяющееся воздействие может вызывать высыхание или растрескивание кожи  R 67 вдыхание пара может вызывать сонливость или головокружение</p> <p><b>Рекомендации по безопасности:</b>  S 2 беречь от детей  S 23 не вдыхать пар  S 24 не допускать загрязнения глаз или кожи  S 62 в случае поглощения - не вызывать рвоты, немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.</p>

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5  
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: [info@sopro.ru](mailto:info@sopro.ru) [www.sopro.ru](http://www.sopro.ru)

