

Номер по каталогу	Номер цвета
526 серый	15
528 серебристо-серый	17
529 бетонно-серый	14
627 песочно-серый	18

# Sopro FL

## FlexFuge 2 – 30 mm

### Высокоэластичная затирка 2-30мм



Высокоэластичный, быстротвердеющий раствор на основе цемента для заполнения межплиточных швов в керамической, каменной и стеклянной облицовке. Предназначен для компенсации термических напряжений, возникающих в облицовке.

- С добавкой трасса
- Пригоден для натурального камня
- Для внутренних и наружных работ
- Особенно рекомендуется для теплых полов и фасадов



Применение	Предназначен для затирки швов керамической облицовки с низкой влагопоглощающей способностью: керамики, фаянса, ломаной керамики, клинкера, бетонных профилей и конгломератов, стен из стеклянных профилей и подобных строительных материалов на террасах, балконах, фасадах. Рекомендуется для теплых полов.
Количество воды для затворения	4,25-4,75 л воды на 25 кг <b>Sopro FL</b> для полов. 4,0-4,5 л воды на 25 кг <b>Sopro FL</b> для стен. 0,85-0,95 л воды на 5 кг <b>Sopro FL</b> для полов. 0,8-0,9 л воды на 5 кг <b>Sopro FL</b> для стен.
Время созревания	3-5 минут.
Время пригодности к употреблению	30-40 мин., застывший раствор нельзя вторично смешивать с водой или добавлять в свежий раствор.
Возможность хождения	Через 2 часа.
Полная нагрузка	Через 12 часов.
Временные параметры	Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.
Температура применения	От +5°C до +25°C
Расход	2,0-2,5 кг/м <sup>2</sup> для плиток размером 11,5×24 см или для плиток размером 20×20 см и примерной ширине шва 10 мм.
Инструмент	Винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для затирки швов, терка с губкой для очистки, ведро с роликами.
Срок хранения	6 месяцев, на поддонах в сухом помещении и оригинальной упаковке.
Упаковка	Мешок 25 кг, мешок 5 кг.

<b>Свойства</b>	<p><b>Sopro FL</b>-эластичный, быстротвердеющий затирочный раствор на цементной основе с добавкой трасса. Применяется для заполнения швов шириной 2-30 мм. Входящие в состав раствора специальные добавки, позволяют получить однородный по структуре и цвету шов, обеспечивают легкость в очистке. При правильном технологическом применении, гарантирует отсутствие появления трещин в затертых швах и придает законченный вид облицованной поверхности.</p>
<b>Применение</b>	<p>Клеевой раствор под плиткой должен полностью отвердеть. Швы должны быть чистые. Швы сильно впитывающей облицовки, предварительно увлажнить.</p> <p>В чистую ёмкость влить 4,25-4,75 л воды, затем всыпать содержимое мешка 25 кг <b>Sopro FL</b> и размешать с помощью винтовой мешалки, до получения однородной, пластичной массы. Через 3-5 мин. вторично перемешать.</p> <p>При затирке швов на стенах, уменьшить количество воды до 4,0-4,5 л.</p> <p>Свежий раствор нанести на сетку швов с легким нажимом таким образом, чтобы целиком заполнить швы. Если необходимо, можно после вступительного отверждения раствора – вторично заполнить швы свежим раствором. Не посыпать свежие швы порошком. После подсыхания раствора – осторожно промыть сетку швов движениями по диагонали к линиям швов, не вымывая при этом раствора из швов. Свежие швы необходимо оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Затвердевший раствор не разбавлять вторично водой и не добавлять в свежий раствор. При неблагоприятных условиях: в случае работы с матовыми плитками или полированным керамогранитом рекомендуется провести пробную затирку, для определения удаляемости остатков цемента и пигмента. Непромытый, красящий песок, входящий в состав толстых слоёв растворов и, красящиеся вещества из прилегающих стройматериалов, могут быть причиной образования пятен, за которые не несем ответственности.</p>
<b>Указания по безопасности</b>	<p><b>Xi</b> –раздражающий</p> <p>Содержит цемент. Вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой.</p> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <p>R 38 раздражающе воздействует на кожу</p> <p>R 41 раздражающе воздействует на глаза</p> <p><b>Рекомендации по безопасности:</b></p> <p>S 2 беречь от детей</p> <p>S 22 не вдыхать пыль</p> <p>S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу</p> <p>S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом</p> <p>S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки</p> <p>S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.</p>

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5  
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: [info@sopro.ru](mailto:info@sopro.ru) www.sopro.ru

