

№ по кат. 747
Sopro Rapidur® M5
Быстровяжущий раствор для стяжек

Обогащенная искусственными добавками сухая смесь для производства быстротвердеющих и быстродозревающих цементных стяжек.
Низкое содержание хроматов согл. TRGS 613

- Для быстрого производства стяжек
- Укладка плитки возможна по истечении 24 ч.
- Идеальная для ремонтных работ
- Пригодна для полов с подогревом
- Пригодна для нанесения насосом
- Применяется в интерьерах и снаружи

область применения	Для стяжек с подогревом, вяжущих стяжек, плавающих стяжек и стяжек на изолирующем слое. Особенно рекомендуется при необходимости быстрых и кратковременных работ.
пропорции смешивания	ок.1,7 л. воды : 25кг Sopro Rapidur ® M5
время пригодности к употреблению	ок. 40-60 мин.; отвердевший раствор нельзя вторично размешивать с водой или свежим раствором
возможность вхождения	спустя ок. 12 ч.
возможность укладки облицовки	спустя 24 ч. укладка керамической облицовки спустя 2 дня укладка натурального или искусственного камня спустя 5 дней укладка паркета, PCV, линолеум
временные параметры	указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около 23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы
температура применения	от +5°C до +30°C (основание, воздух, материал)
расход	ок. 18-20 кг/м ² и 1 см толщины слоя
складирование	на поддонах в сухом помещении, в оригинальной упаковке
упаковка	мешок 25 кг,

свойства	Sopro Rapidur® M5 это специальное быстросвязывающее средство обогащённое специальной искусственной добавкой. Употребляется для бесшовных полов, которые быстро твердеют и быстро дозревают. Материал можно наносить с помощью насоса.
подготовка основания	Основание должно быть чистым, сухим, стабильным, крепким, свободным от пыли и других веществ понижающих его адгезивность. В случае возможности воздействия влаги от прилегающих элементов здания необходимо сделать гидроизоляцию. в случае когда делаем стяжку связанную с основанием, основание надо шлифовать механическим способом для получения шероховатой поверхности, очистить от пыли и покрыть препаратом Sopro HE 449. Свежую стяжку наносить на основание методом «свежее на свежее», т.е. на свежий слой эмульсии. Следует соблюдать общепринятые нормы и рекомендации и строительные правила.
Рекомендации в случае полов с подогревом	При полах с подогревом продукт годится для максимальной температуры подогрева 65°C. Перед нанесением облицовки полы с подогревом должны пройти пробный цикл подогрева и охлаждения. Пробный подогрев может наступить не раньше чем в три дня от нанесения стяжки. Температура питания не может превысить 25°C и должна быть поддержана в течение 3 дней. Затем можно включить максимальную температуру питания и поддерживать ее в течение 4 дней после этого температуру уменьшить
способ применения	Для размешивания раствора годятся все общедоступные смесители для стяжек и устройства для нанесения. Sopro Rapidur® M5 размешать до мягкой, пластичной консистенции (не слишком жидкой) ок. 1,7 л. воды на 25 кг сухой смеси. Не добавлять цемент ни другие добавки. Смешивание, выливание и разглаживание должно наступать в краткое время. Выливать на такие площади, чтобы успеть обработать поверхность стяжки в течение 40-60 мин. Толщина слоя должна соответствовать планированным нагрузкам и виду облицовки. В перерывах работы старательно очищать смеситель, насос и шланг.
укладка облицовки	На стяжку сделанную с помощью Sopro Rapidur® M5 керамическую облицовку можно укладывать по истечении ок. 24ч. Спустя 5 дней в нормальных климатических условиях (+23°C и относительной влажности воздуха на уровне 50%) влажность

	<p>стяжки должна составлять <2,0 CM-%.</p> <p>В нормальных климатических условиях на стяжку сделанную с помощью Sopro Rapidur ® M5 спустя 2 дня можно укладывать облицовку из натурального или искусственного камня а спустя 5 дней паркет, PCV, линолеум. В случае укладки паркета соблюдать соответствующие указания.</p> <p>Общие требования, которые следует выполнить чтобы добиться полноценных свойств продукта: Соблюдать пропорции смешивания и температуру обработки.</p> <p>На стяжку сильно влияет окружающая среда. В случае длительного времени выдержки стяжки может наступить повторное увлажнение так как стяжка выравнивает свою влажность до уровня влажность окружающих элементов здания, которая обычно превышает 2,0 CM-%. В таком случае надо применить грунтовку Sopro EPG 522(300-500 г/м²) в качестве защитного слоя.</p> <p>Для уладки плитки, мозаики, натурального камня применять все соответствующие клеевые растворы из ассортимента Sopro. В случае необходимости быстрой эксплуатации пола применять быстротвердеющие растворы Sopro. Для выравнивания можно применять Sopro NSM 550.</p>
Указания по безопасности	<p>содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой.</p> <p>Не требует обозначения согласно Указаниям о опасных веществах.</p> <p>Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей GISCODE ZP1 Низкое содержание хроматов согл. TRGS 613</p>

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.