

Номер
по
каталогу
372e

Sopro FBK 372 extra Fliesenkleber

Упрочнённый клеевой раствор.

Тонкослойный клеевой раствор, упрочненный армирующими волокнами, для укладки керамической плитки внутри и снаружи.




- Классификация C1 TE согласно EN 12004
- Высокая устойчивость к сползанию на вертикальных поверхностях, благодаря применению армирующих волокон
- Для керамогранита форматом менее 30×30 см
- Для внутренних и наружных работ



Применение	Для следующих видов облицовки: глазурированные плитки, терракота, керамогранит размером менее 30×30см, тесаные плитки, клинкерные плитки для полов.
Основание	Бетон, лёгкий бетон, ячеистый бетон; стенная кладка с полными, ровными швами (за исключением смешанной кладки), цементная и известково-цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты, гипсово-волоконистые плиты, плиты из жесткой пены, цементная стяжка, ангидридная стяжка, альтернативные гидроизоляции Sopro FDF 525 или Sopro 423/523/623 внутри.
Пропорции смешивания	5,7-6,5 л воды на 25 кг Sopro FBK 372 extra .
Время созревания	3-5 мин.
Время пригодности к употреблению	ок. 8 ч., застывший раствор нельзя вторично размешивать с водой или добавлять в свежий раствор.
Время открытого применения	Около 20 мин.
Возможность расшивки швов	На стенах - через 4-8 ч. На полах - через 24 часа.
Возможность вхождения	Спустя 24ч.
Полные нагрузки	Спустя 14 дней.
Температура применения	от +5°C до +25°C (основание, воздух, материал).
Временные параметры	Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.
Расход	ок. 2,5-4,0 кг/м ² , зависит от вида керамики и основания.
Инструмент	Винтовая мешалка, зубчатая кельма (для мозаики: размером 3-4 мм, для настенной и напольной плитки: 4-6 мм, для крупной керамики: 6-10 мм), плоский шпатель.
Очистка инструмента	Водой сразу после окончания работы.
Срок хранения	12 месяцев, в сухом месте на поддонах и в оригинальной упаковке.
Упаковка	Мешок 25 кг.

Свойства	Превосходная адгезия, стабильность и водоудерживающая способность.
Подготовка основания	<p>Основание должно быть чистым, крепким, плотным, устойчивым к деформациям, не должно содержать веществ, понижающих адгезивные свойства раствора. Трещины должны быть заделаны смолой Sopro GH 564. Неровности должны быть выровнены шпатлевкой с трассом Sopro AMT 468 или Sopro RS 462. Полы в сухих помещениях должны быть выровнены Sopro NSM 550 или Sopro FS 30. Стяжки, сделанные с применением Sopro Rapidur® B1, готовы к облицовке уже по истечении 12 ч., если влажность стяжки составляет <4% по весу.</p> <p>Ангидридные стяжки должны иметь влажность <0,5% по весу и, быть шлифованными и очищенными от пыли.</p> <p>Цементные стяжки должны быть сухие и 28 дневной выдержки.</p> <p>Следует соблюдать общепринятые нормы, рекомендации и строительные правила.</p>
Грунтовки	<p>Sopro GD 749: Настенные гипсовые плиты, гипсокартонные плиты, гипсо-волоконистые плиты, ангидридная стяжка, ячеистый бетон с высокой или неравномерной влагопоглощаемостью (внутри), цементная и цементно-известковая штукатурка, кладка с полным швом, цементная стяжка, гипсовая штукатурка.</p> <p>Sopro HK 553: (только для сухих оснований внутри) Гладкие основания с закрытыми порами, старая масляная краска, основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV.</p> <p>Не требует грунтования: Бетон, лёгкий бетон, все крепкие минеральные основания с однородной влагопоглощаемостью, альтернативные гидроизоляции.</p>
Способ применения	<p>Около 5,7-6,5 л воды интенсивно перемешать с 25 кг сухой смеси Sopro FBK 372 extra, до получения однородной массы, без комков. По истечении ок. 3-5 минут созревания – раствор вторично перемешать. Сильно прижимая шпатель к основанию, нанести контактный слой, затем зубчатым краем кельмы – гребенчатый слой (кельму вести под углом 45°-60°). В одном рабочем цикле подготавливать основание площадью не более 1,5 м². Укладку плиток проводить до момента появления на слое раствора сгустевшей плёнки. Плитки накладывать на раствор, затем, легко надавливая, передвигать в нужное место. Перед отверждением раствора очистить сетку швов и облицовку.</p>
Указания по безопасности	<p>Xi –раздражающий Содержит цемент. Вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой.</p> <p>Указания на опасность: R 38 раздражающе воздействует на кожу R 41 раздражающе воздействует на глаза R 43 в случае контакта с кожей, может вызывать аллергические реакции</p> <p>Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей S 22 не вдыхать пыль S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.</p>

	<p>Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74-6520 Wiesbaden (Germany)</p>
<p>Дата производства указана на упаковке. DIN EN 12004</p>	
<p>Улучшенный цементный раствор для укладки на стены и полы, для внутренних и наружных работ.</p>	
Адгезия при н.у.	≥0,5 МПа
Адгезия во влагонасыщенном состоянии	≥0,5 МПа
Адгезия после нагрева	≥0,5 МПа
Адгезия после циклов замораживания-оттаивания	≥0,5 МПа

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: info@sopro.ru www.sopro.ru