

№ по кат. 372
Sopro FBK 372
Fliesen- und Baukleber
Стандартный клеевой раствор

Гидровяжущий тонкослойный клеевой раствор для укладки и крепления керамических плиток а также кладки легких внутренних перегородок.

- для настенной и напольной плитки
- морозостойкий

температура применения	от +5°C до 30°C (основание, воздух, материал)
время созревания	ок. 5 минут
время пригодности к употреблению	ок. 4 ч., застывший раствор нельзя вторично размешивать с водой или добавлять в свежий раствор
возможность расшивки швов	спустя ок. 24 ч., после отверждения раствора, на полах следует запроектировать дилатационные швы
возможность входить	спустя ок. 3 дня, если раствор был улучшенный дисперсией Sopro FD 447 тогда по истечении 5 дней
полные нагрузки	спустя ок. 7 дней, если раствор был улучшенный дисперсией Sopro FD 447 тогда по истечении 10 дней
временные параметры	указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около 23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы
расход	ок. 2,5-4,0 кг/м ² зависит от вида керамики и основания
инструмент	зубчатая кельма, для мозаики размером 3-4 мм, для настенной и напольной плитки 4-6 мм, для крупной керамики 6-10 мм
очистка инструмента	водой сразу после окончания работы
складирование	на поддонах в сухом помещении
упаковка	мешок 25 кг
свойства	очень хорошая адгезия, стабильность и водозадерживающая способность, водостойкая, морозостойкая. Сцепление и устойчивость на деформацию могут быть повышены путем добавления в Sopro FBK 372 дисперсии Sopro FD 447.
применение	для следующих видов облицовки: глазурированные плитки, терракота, керамические плитки, тёсаные плитки, клинкерные плитки для полов;
основание	бетон, лёгкий бетон, ячеистый бетон; стенная кладка с полными, ровными швами (за исключением смешанной кладки), цементная и известково-цементная штукатурка, цементная стяжка

подготовка основания	<p>Основание должно быть чистым, крепким, плотным, устойчивым на деформацию, в его состав не могут входить вещества понижающие адгезивные свойства нп. масло, пыль. Неровности должны быть выровнены шпаклевкой с трассом Sopro AMT 468 или ремонтной шпаклевкой Sopro RS 462. Полы в сухих помещениях должны быть выровнены Sopro NSM 550. Цементные стяжки должны быть сухие и 28 дневной давности. Стяжки сделаны с применением Sopro Rapidur® B5 готовы к нанесению облицовки уже по истечению 24ч. если влажность составляет <4% по весу.</p> <p>Следует соблюдать общепринятые нормы и рекомендации и строительные правила.</p>
грунтовки	<p>Sopro GD 749 ячеистый бетон с высокой или неравномерной влагопоглощаемостью (внутри), цементная и цементно-известковая штукатурка, кладка с полным швом, цементная стяжка.</p> <p>Sopro HK 553 (только для сухих оснований в интерьерах) гладкие основания с закрытыми порами, старая масляная краска, основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV</p> <p>Не требует грунтования бетон, лёгкий бетон, все крепкие минеральные основания с однородной влагопоглощаемостью</p>
способ применения	<p>около 7 л. воды интенсивно перемешать с 25 кг сухой смеси Sopro FBK 372, до получения однородной массы, без комков. По истечению 5 минут созревания – раствор вторично перемешать. Сильно прижимая нанести на основание контактный слой затем зубчатым краем кельмы гребенчатый слой (кельму вести под углом 45°-60°). В одном рабочем цикле подготавливать основание площадью не более 1,5 м². Укладку плиток проводить до момента появления на слое раствора сгустевшей плёнки. Плитки накладывать на раствор, затем легко надавливая передвигать в нужное место. Перед отвердением раствора очистить сетку швов</p>
Указания по безопасности	<p>Xi –раздражающий содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой.</p> <p>Указания на опасность: R 38 раздражающе воздействует на кожу R 41 раздражающе воздействует на глаза</p> <p>Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей</p>

	S 22 не вдыхать пыль S 24 избегать контакта с кожей S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом S 36 одевать защитную одежду S 37 использовать рабочие перчатки
--	---

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.