

Номер
по
каталогу

468

Sopro AMT 468

Ausgleichsmörtel

Trass



Выравнивающая шпатлевка с трассом.

Быстротвердеющая серая толстослойная шпатлевка на основе цемента для выравнивания и ремонта поверхностей стен и полов.

- Рекомендуется для создания наклонных поверхностей
- Содержит трасс
- Толщина слоя 2-30 мм
- Для стен и полов
- Для внутренних и наружных работ

Свидетельства и экспертизы

Техническое разрешение ИТВ АТ-15-4933/2001

Применение

Для выравнивания и ремонта поверхности полов, стен и потолков из бетона, штукатурки и растворов класса PII, PIII, ячеистого бетона, стеновой кладки из материалов на основе пемзы, кирпича, известково-песчаного кирпича и смешанной кладки. Для производства штукатурного основания (вертикального и горизонтального) под укладку облицовки из керамики, натурального камня или бетонных блоков, блоков котто по тонкослойной технологии.

Особенно рекомендуется применять в качестве штукатурки или шпаклёвки в местах с наклоном, а также для производства выравнивающих слоёв с наклоном в местах, где это необходимо: на балконах, террасах, в мокрых помещениях. После отверждения раствор **Sopro AMT 468** становится морозоустойчивым, водостойким, паропроницаемым.

Толщина слоев

2-30 мм в одном рабочем цикле, при чем слои свыше 20мм наносить только на малые площади (<1 м²).

Пропорции смешивания

4-4,5л воды на 25 кг **Sopro AMT 468**.

Время созревания

3-5 мин.

Температура применения

от +5°C до +25°C (основание, воздух, материал).

Время пригодности к употреблению

ок. 45 мин.

Возможность хождения

Спустя ок. 6 ч.

Возможность укладки облицовки

Спустя ок. 12 ч. на каждые 10 мм толщины слоя.

Временные параметры

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.

Расход

Около 1,5 кг/м² на 1мм толщины слоя.

Инструмент

Винтовая мешалка, смеситель, кельма, кельма для разглаживания, планка, фетровый кружок.

Срок хранения

6 месяцев, в сухом месте на поддонах и в оригинальной упаковке.

Упаковка

Мешок 25 кг.

Подготовка основания	<p>Минеральные основания должны быть чистыми, крепкими и не должны содержать веществ, понижающих адгезию (масло, воск, пыль, выцветы и т.п.). В многослойных основаниях не допускаются расслоения. Старые, испорченные штукатурки следует удалять.</p> <p>На плотные, слабо впитывающие основания, сначала нанести препарат Sopro HE 449, методом «свежее на свежее».</p> <p>Основания с большим влагопоглощением обработать грунтовкой Sopro GD 749.</p>
Способ применения	<p>В чистую емкость налить 4-4,5 л чистой воды и старательно механически размешать с 25 кг сухой шпатлевки Sopro AMT 468, до получения однородной густой массы без комков.</p> <p>По истечении около 5 минут дозревания раствора, ещё раз вымесить.</p> <p>Замешивать такое количество раствора, которое можно израсходовать в течение 45 минут.</p> <p>Раствор наносить шпателем и разглаживать, подсохший раствор затирать фетровым шпателем. Большие поверхности выравнивать правилом. На поверхностях площадью более 3 м² сделать мастерком насечку.</p> <p>Можно наносить раствор на влажные основания, однако это удлиняет время отвердевания раствора.</p> <p>Перед укладкой керамической облицовки основание должно быть сухим! После отвердения в раствор нельзя добавлять воду или смешивать его со свежим раствором. Покрытые раствором поверхности, оберегать от прямых солнечных лучей, ветра и мороза до полного схватывания шпатлевки.</p>
Указания по безопасности	<p>Xi –раздражающий</p> <p>Содержит цемент. Вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой.</p> <p>Указания на опасность:</p> <p>R 38 раздражающе воздействует на кожу</p> <p>R 41 раздражающе воздействует на глаза</p> <p>R 43 в случае контакта с кожей, может вызывать аллергические реакции</p> <p>Рекомендации по безопасности:</p> <p>S 2 беречь от детей</p> <p>S 22 не вдыхать пыль</p> <p>S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу</p> <p>S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом</p> <p>S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки</p> <p>S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.</p>

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: info@sopro.ru www.sopro.ru

