

Номер
по каталогу

449

Sopro HE 449 Haftemulsion

Полимерная дисперсия, предназначенная для создания контактного слоя на минеральных поверхностях и для улучшения свойств строительных растворов.



- Для применения методом «свежее-на-свежее»
- Служит сцепляющим слоем
- Для наружных и внутренних работ

Применение

Для создания контактного слоя при нанесении самовыравнивающихся смесей - **Sopro FS 15 plus**, **Sopro FS 30 maxi**, **Sopro FAS 551**; штукатурок и шпатлевок - **Sopro RS 462**, **Sopro SP 770**, **Sopro AMT 468**, **Sopro HPF 942**; краски для бетона **Sopro DYX 700** и штукатурок класса P II (известково-цементная) и P III (цементная) по DIN 18550.

Для облагораживания строительных растворов.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией к вышеперечисленным материалам

Основания

Впитывающие минеральные основания: бетон (мин. трехмесячной выдержки), облицовка из искусственного и натурального камня, штукатурка, каменная кладка из стандартных материалов. Полированные и невпитывающие основания: крепкая керамическая облицовка, террасцо, прочные лакокрасочные покрытия и т.п.

Пропорции смешивания

В качестве контактного слоя вода/Sopro HE 449	Для облагораживания штукатурки вода/Sopro HE 449	Для облагораживания растворов вода/Sopro HE 449
Сильновпитывающие основания 3/1	10/1	Средняя нагрузка Размер наполнителя > 4 мм 3/1
Впитывающие основания 2/1		Тяжелая нагрузка Размер наполнителя < 4 мм 2/1
Невпитывающие основания не разбавлять		Супер тяжелая нагрузка 1/1

Расход (как контактный слой)

100-200 г/м² в зависимости от основания.

Температура применения

от +5°C до +30°C

Инструмент

Валик, кисть. Вымыть инструмент водой сразу после использования.

Срок хранения

9 месяцев в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.

Упаковка

Канистра 10 кг; 5 кг; банка 1 кг (8 шт. в коробке).

Свойства	Sopro HE 449 – это удобная в работе полимерная дисперсия, позволяющая эффективное применение стяжек и шпатлевочных смесей методом «свежее-на-свежее».
Способ нанесения	В качестве контактного слоя. Смешать Sopro HE 449 с водой в необходимых пропорциях и обильно нанести смесь на основание при помощи кисти. Последующее заливание стяжки или нанесение штукатурки должно происходить на свежий (невысохший) слой эмульсии. Заливка самовыравнивающихся смесей Sopro должна производиться по истечении 10-15 мин. (макс. 30 мин.) после нанесения эмульсии на основание. Высохший слой эмульсии следует удалить. На особенно гладких и невпитывающих основаниях, таких как кафельная облицовка, следует произвести выдержку 2-3 мин. (до полуматового состояния эмульсии) перед нанесением последующей стяжки или штукатурки. Для облагораживания растворов. Sopro HE 449 добавляется в воду для приготовления раствора.
Указания по безопасности	Препарат не классифицируется, как вредный, если применяется согласно его назначению. Не требует обозначения предупреждающими знаками из группы R. Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей.

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: info@sopro.ru www.sopro.ru

